

BRIGADE®

三重认证Nomex®

BRIGADE® 600

6.0 盎司/平方码 (205克/平方米)

值得信赖的Nomex®防护

源自历经验证的可靠DuPont™ Nomex®, 具有低可燃性和高强度。

三重认证

已通过NFPA 1977、NFPA 1975、NFPA 1951三重认证, 具有可靠的质量、热稳定性以及价格实惠的防护性。

多用途

Brigade®重量可达6盎司/平方码, 可选织法包括双线格和斜纹, 颜色丰富, 适合各种行业应用。

BRIGADE®

技术参数		BRIGADE® 600
克重		6.0盎司/平方码(205克/平方米)
织法		平纹
成分		DuPont™ Nomex® IIIA
后处理		ShellTite™
证书		NFPA 2112, NFPA 1951, NFPA 1975, NFPA 1977, ASTM 1506, ISO 11612 and NFPA 70E
阻燃性		
平均剩余强度 原样：续燃时间 原样：损毁长度	ASTM D6413, NFPA 1971	< 2.0 sec < 4.0 in (<101 mm)
热缩率 原样	NFPA 1971	< 3.0 %
强度/耐用性		
断裂强力 原样（经向 x 纬向）	ASTM D5034	1,070 x 670 N
撕裂强力 原样（经向 x 纬向）	ASTM D5587	155 x 133 N
尺寸稳定性	AATCC 135	≤ 3.0 %

可选颜色			
红色	橙色	黄色	褐色
浅蓝色	皇家蓝	海军蓝	丹宁蓝
云杉绿	灰色	黑色	

阳光/紫外线照射建议：长时间的阳光和紫外线照射可能会损坏芳纶纤维。天然（未染色）芳纶纤维和染色的芳纶纤维都会在阳光或其他紫外线源的照射下褪色或变色。热性能不受影响，但是长期或反复暴露会导致织物逐渐变弱。服装应妥善保存，以防日晒，包括窗户和舱门，以最大限度地延长使用寿命。由紫外线暴露而导致的颜色变化或织物损坏，TenCate防护面料公司不提供任何保证或其他方面的暗示。