

OASIS™

熔融金属飞溅防护。

OASIS™

7.5 盎司/平方码 (255克/平方米)

轻量级熔融金属防护

Oasis™ 750可针对铝熔滴、钢铁熔滴飞溅提供轻量级D2/E3防护。

超水洗羊毛增强耐用性

超水洗羊毛具有优异的耐磨性，可耐受频繁洗涤和穿着，提高了服装的耐久性。

散热

吸湿排汗阻燃人造丝/羊毛混纺，可在酷热环境下更好地散发热量。

OASIS™

技术参数	OASIS™ 750
克重	7.5 盎司/平方米(255 克/平方米)
织法	斜纹
颜色	海军蓝, 橙色, 冷静蓝, 浅灰色
纤维含量	羊毛, FR 人造丝, 尼龙
证书	NFPA 70E, EN ISO 11612

阻燃性	
电弧等级 电弧等级 PPE 等级	NFPA 70E, ASTM F1959 6.9 cal/cm ² Category 1
平均剩余强度 原样: 续燃时间 洗涤5次后: 损毁长度	ASTM D6413 2.0 sec < 5.0 in (127 mm)
熔融金属飞溅 熔融铝等级 铁水等级	ISO 9185 level D2 level E3

强度/耐用性	
断裂强力 原样(经向 x 纬向)	ASTM D5034 490 x 400 N
撕裂强力(经向 x 纬向)	ASTM D1424 40 x 31 N
尺寸稳定性	AATCC 135 7.5 %

舒适性及外观*	
抗起球测试 等级: 最高等级5, 不合格1) 30分钟 60分钟 90分钟 120分钟	ASTM 03512 5 4-5 4 4
SunSHIELD™ 紫外线防护 (等级: 最高等级5, 不合格1)	AATCC 16 4-5

* 测试过特定颜色

标准颜色			
海军蓝	橙色	冷静蓝	浅灰色