

# DEFENDER® M



## ACTIVE MOISTURE MANAGEMENT

**DEFENDER® M**  
**CZ 760 – 130 g/m<sup>2</sup>**

### RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Il est possible de réduire le risque de stress thermique en gardant le porteur au frais et au sec. Ce tissu fabriqué avec la technologie Coolderm™ procure un effet de rafraîchissement par évaporation, qui évacue la transpiration du corps et disperse l'humidité.

### RÉSISTANT ET DURABLE

Cette doublure convient particulièrement aux conditions de travail difficiles. Elle assure une bonne résistance au boulochage et une grande solidité, même après des lavages répétés, permettant un cycle d'utilisation plus long du vêtement.

### DOUCEUR ULTIME

Profitez d'une liberté de mouvement tout au long de la journée grâce à des fibres naturelles, douces, légères et intrinsèquement ignifuges : les fibres non feu LENZING™.

# DEFENDER<sup>®</sup>M

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	DEFENDER <sup>™</sup> M THERMAL LINER	MÉTHODE DE TEST
Qualité	CZ 760	
Largeur	160 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	130 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Composition	Lenzing FR <sup>®</sup> /aramid/polyamide	ISO 1833: 1977
Construction	Ripstop plain	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Evaporation intrinsèque	

Performances physiques		
Résistance à la traction	710 N x 710 N (-10%)	EN ISO 13934-1: 2013
Résistance à la déchirure	55 N x 85 N (-10%)	EN ISO 13937-2: 2000
Abrasion	45.000	ISO 12947-2: 1998
Résistance à la chaleur	≤ ± 5% shrinkage	ISO 17493: 2000
Stabilité dimensionnelle	≤ 3%	EN ISO 5077: 2008

Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Protection	Barrière thermique pour tenue de pompier	
Exigences EPI*		

\* Copyright symbols: NEN, Delft (Pays-Bas)

CERTIFICATION		
	Lutte contre l'incendie	EN 469: 2006/A1
	Exigences générales	EN ISO 13688: 2013

## COLOURIS

Gold  
35328

Member of the E.T.S.A.



TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.