

# TECAWORK®



**ANY WORK,  
ANYWHERE**

**TECAWORK®**  
**BG 1003 – 255 g/m<sup>2</sup>**

## **CONFORT OPTIMAL**

Ce tissu riche en coton est naturellement doux et garantit un grand confort de port grâce à son excellente respirabilité et ses capacités d'absorption de l'humidité.

## **RÉSISTANT AUX LAVAGES INDUSTRIELS**

Conçu pour conserver son bel aspect, même après des lavages industriels à température élevée, réduisant ainsi son coût de possession.

## **RÉSISTANT ET DURABLE**

Parfaitement adapté aux environnements de travail difficiles grâce à sa résistance supérieure à l'abrasion et au déchirement, ce qui permet au vêtement de conserver sa qualité dans le temps.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAWORK®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BG 1003	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	255 g/m <sup>2</sup> (±5%)	ISO 3801: 1978
Composition	65/35% polyester/cotton	ISO 1833: 2020
Construction	2/1 twill	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Easy-Care	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1000 N x 500 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Résistance à la déchirure	40 N x 30 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000
Stabilité dimensionnelle	Max. ± 3 %	ISO 5077: 2007 After 5x cleaning cycles at 75 °C ISO 15797: 2018

Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Lavage industriel	75 °C - ISO 15797 Blanc : Couleur :	Pour les recommandations de lavage, consultez notre site Internet <a href="http://www.tencatefabrics.com">www.tencatefabrics.com</a> Étiquette de qualification - ISO 30023

CERTIFICATION		
	Öko-Tex Standard 100, catégorie 2	Centexbell; 1803034

COLORIS						
HV Yellow 64516	Papaya 61070	River 60662	Navy 63805	Granite 64126	Mole Grey 61094	Black 60475

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.