

TECAWORK™



**ANY WORK,
ANYWHERE**

TECAWORK™
KG 725 – 260 g/m²

GRAND CONFORT GRÂCE À L'ÉLASTICITÉ

Vêtements de travail ajustés mais très confortables, caractérisés par d'excellentes propriétés élastiques qui leur permettent de retrouver facilement leur forme.

LA PRÉFÉRENCE DES BLANCHISSEURS

Conserve sa résistance, son élasticité et son aspect, même après de nombreux lavages industriels à répétition.

HAUTEMENT RÉSISTANT AU BOULOCHAGE

Tissu élastique durable caractérisé par une grande résistance au boulochage et aux plis après avoir été lavé et porté.

TECAWORK™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAWORK™	MÉTHODE DE TEST
Qualité	KG 725 - Élastique	
Largeur	151 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198 : 2006
Poids	260 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801 : 1978
Composition	polyester/coton 60/40 %	
Construction	Sergé 2/1	
Finitions disponibles	Easy Care	
Performances physiques		
Résistance à la traction	min. 800 N x 1100 N	NEN-EN-ISO 13934-1 : 2013
Boulochage	min. 4	ISO 12945-2 : 2000
Élongation élastique (trame)	7-9 %	ASTM D3107 : 1975
Récupération élastique	min. 95 %	ASTM D3107 : 1975
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C : 2013
Lavage industriel	75 °C - ISO 15797 Blanc : Couleur :	Pour les conseils de lavage, consultez notre site Internet www.tencatefabrics.com Étiquette de qualification - ISO 30023
CERTIFICATION*		
	Öko-Tex Standard 100, catégorie 2	Shirley, n° 11-43863

COLORIS

Inkblack
65466



Ten Cate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.