

# TECAWORK®



**ANY WORK,  
ANYWHERE**

**TECAWORK®**  
**BD 148 – 275/300 g/m<sup>2</sup>**

## **MAXIMALER KOMFORT**

Dieses Gewebe aus 100 % Baumwolle fühlt sich natürlich weich an und sorgt mit seiner ausgezeichneten Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme für einen hohen Tragekomfort.

## **INDUSTRIELL WASCHBAR**

Gut geeignet für häufiges industrielles Waschen.

## **LANGLEBIG**

Für hochwertige Arbeitskleidung entwickelt.

TECHNISCHE DATEN	TECAWORK®	TESTVERFAHREN
Qualität	BD 148	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	275/300 g/m <sup>2</sup> (±5%)	ISO 3801: 1978
Zusammensetzung	100% Baumwolle	ISO 1833: 2020
Konstruktion	3/1 S Köperbindung	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Sanforisiert	

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	1100 N x 650 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Weiterreifestigkeit	25 N x 25 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000
Manderung	Max. ± 5 %	ISO 5077: 2007 Nach 5 Reinigungszyklen bei 75 °C ISO 15797: 2018

Pflegetiketten		
Haushaltswsche		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industriewsche	75 °C - ISO 15797 Weiß: Farbe:	Fr weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website <a href="http://www.tencatefabrics.com">www.tencatefabrics.com</a>  Qualifizierungsetikett - ISO 30023

ZERTIFIZIERUNG		
	ko-Tex Standard 100, Klasse 2	Centexbell; 1803034

FARBEN				
Bianco 00001	Dimgray 37094	Darkness 57538	Deepsky 37097	Indigo 47004

Ten Cate Protect B.V. ist  
zertifiziert nach:



E.T.S.A.-Mitglied



Alle angegebenen Werte sind vorlufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe bernimmt keinerlei Haftung bezglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschlielich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.